

Università di Pisa Dip. di Ingegneria meccanica, nucleare e della produzione		Fase di lavorazione n° ...17.... dell'elemento n° 22						Foglio n°		
Materie prime		Materiale Acciaio UNI 16NiCr11	Stato_Barra Laminata	Dimensioni Ø60x20	Parametri di taglio					
Schizzo di lavorazione		Operazione	Utensile	Controllo	Potenza macchina	Potenza di taglio	Velocita' di taglio	n° giri mandrino	Note	
fase n. s.	n°	Descrizione			rendim.to	n° passate	Prof. di passata	Avanzam.		
10	A		1	In piattaforma autocentrante Ø 60 sfacciare 2 da 20 fino a 16 dalla 3	PSKNR/L1616H09 SNMA09308 P10	33\43	20.56	270	1481	
			2	Foratura della 4 fino a Ø 20 Da 16 a 14 dalla 3	BRK2000S25 P10		1	4	0.5	
			3	Allargatura della 5 fino a Ø 30	S20QSVCR/L11		3.61	200	2122	
			4	Stacciatura della 4 da 14 a 11.5 dalla 3	VCMW110304 K10					
			5	Smussatura della 6 1x45°						
20	B		1	Sfacciatura della 3 da 11.5 fino a 10 dalla 4	PSKNR/L1616H09 SNMA09308 P10	25\35	20.56	270	1481	
			2	Cilindratura della 1 fino a Ø 58	PTGNR/L1010E11 TNMA110304 K10		8.51	270	1481	
			3	Smussatura 10 3x45	PSSNR/L2525M12 SNGG090308R P25		1	1	0.5	
30	A		1	Fresatura della 8	FSL5 MLP1004L P25	30	0.46	120	5466	
			1	Foratura della 7 a Ø 42 3x120° e da 14.5 a 4.5 dalla 3	MZE0850MA P25		1	3	1639,8	
30	B		1	Foratura della 7 a Ø 42 3x120° e da 14.5 a 4.5 dalla 3	MZE0850MA P25	30	0.04	65	2434	
			2	Filettatura della 7 da 14.5 a 7.5 dalla 3	9145G HSSGE		10	30	0.3	
30	B		1	Rettificatura della 7 da 14.5 a 7.5 dalla 3	9145G HSSGE	30	0.02	30	1910	
			1	Rettificatura della 2 da 14.5 a 14 rispetto alla 3	38A-54-N-5-VKP		7	7	0.8	
30	B		1	Rettificatura della 3 da 14 a 13.6 rispetto alla 2		30				
			1	Rettificatura della 3 da 14 a 13.6 rispetto alla 2						